

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003年5月15日 (15.05.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/040831 A1

- (51) 国際特許分類: G03F 7/40, H01L 21/027
(21) 国際出願番号: PCT/JP02/11497
(22) 国際出願日: 2002年11月5日 (05.11.2002)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2001-339310 2001年11月5日 (05.11.2001) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒211-0012 神奈川県 川崎市 中原区 中丸子 150番地 Kanagawa (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 新堀 博 (SHIN-BORI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒210-0924 神奈川県 川崎市 幸区 塚越 4-351 Kanagawa (JP). 菅田 祥樹 (SUGETA, Yoshiki) [JP/JP]; 〒234-0055 神奈川県 横浜市 港南区 日野南 5-6-10 Kanagawa (JP). 金子 文武 (KANEKO, Fumitake) [JP/JP]; 〒253-0111 神奈川県 高座郡 寒川町 一之宮 7-8-23-401 Kanagawa (JP). 立川 俊和 (TACHIKAWA, Toshikazu) [JP/JP]; 〒227-0061 神奈川県 横浜市 青葉区 桜台 27-7-B201 Kanagawa (JP).
(74) 代理人: 長谷川 洋子 (HASEGAWA, Yoko); 〒103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町 2-2-3 堀口ビル 403号 長谷川特許事務所 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, [続葉有]

(54) Title: METHOD FOR FORMING FINE PATTERN

(54) 発明の名称: 微細パターンの形成方法

(57) Abstract: A method for forming a fine pattern characterized by comprising a step for coating a substrate having a photoresist pattern with an agent for forming a fine pattern coating, a step for decreasing the intervals of the photoresist patterns by thermally shrinking the agent for forming a fine pattern coating through heat treatment, and a step for removing the agent for forming a fine pattern coating, the above steps being repeated a plurality of times. According to the inventive method for forming a fine pattern, a fine pattern having a good profile can be obtained even when a substrate having a thick-film photoresist patterns about 1.0 μ m thick or above is employed while exhibiting excellent controllability of pattern dimensions and satisfying the characteristics required by a semiconductor device.

(57) 要約:

ホトレジストパターンを有する基板上に、パターン微細化用被覆形成剤を被覆する工程、熱処理により該パターン微細化用被覆形成剤を収縮させ、この熱収縮作用によりホトレジストパターン間の間隔を狭小せしめる工程、および上記パターン微細化用被覆形成剤を除去する工程を、複数回に亘って行うことを特徴とする微細パターンの形成方法を開示する。本発明により、パターン寸法の制御性に優れるとともに、良好なプロフィルおよび半導体デバイスにおける要求特性を備え、さらには膜厚1.0 μ m程度以上の厚膜のホトレジストパターンを有する基板を用いた場合においても、良好なプロフィルの微細パターンを得ることができる。微細パターンの形成方法が提供される。

WO 03/040831 A1



DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

微細パターンの形成方法

5 技術分野

本発明はホトリソグラフィ技術分野における微細パターンの形成方法に関する。さらに詳しくは、近年の半導体デバイスの集積化、微小化に対応し得る微細パターンの形成方法に関する。

10 背景技術

半導体デバイス、液晶デバイス等の電子部品の製造においては、基板にエッチングなどの処理を施すに際し、活性放射線に感応するいわゆる感放射線ホトレジストを用いて基板上に被膜（ホトレジスト層）を設け、次いでこれを活性放射線で選択的に照射して露光し、現像処理を行って、ホトレジスト層を選択的に溶解除去して基板上に画像パターン（ホトレジストパターン）を形成し、これを保護層（マスクパターン）として基板にホールパターン、トレンチパターン等のコンタクト用パターンなどの各種パターンを形成するホトリソグラフィ技術が用いられている。

近年、半導体デバイスの集積化、微小化の傾向が高まり、これらパターンの形成についても微細化が進み、現在パターン幅 $0.20\mu\text{m}$ 以下の超微細加工が要求されており、マスクパターン形成に用いられる活性光線も、KrF、ArF、F₂エキシマレーザー光や、電子線などの短波長の照射光が利用され、マスクパターン形成材料としてのホトレジスト材料についても、これらの照射光に対応した物性をもつものの研究・開発が行われている。

このようなホトレジスト材料の面からの超微細化対応策に加え、パターン形成方法の面からも、ホトレジスト材料のもつ解像度の限界を超えるパターン微細化技術の研究・開発が行われている。

例えば、特開平5-166717号公報では、基板上に塗布したパターン形成

用レジストに抜きパターンを形成した後、該パターン形成用レジストとミキシングするミキシング生成用レジストを基板全面に塗布した後、バークして、ミキシング層をパターン形成用レジスト側壁～表面に形成し、前記ミキシング生成用レジストの非ミキシング部分を除去して、上記ミキシング層寸法分の微細化を図った抜きパターン形成方法が開示されている。また特開平5-241348号公報では、酸発生剤を含有するレジストパターンを形成した基板の上に、酸の存在下で不溶化する樹脂を被着した後、熱処理し、前記樹脂にレジストから酸を拡散させて樹脂とレジストパターン界面付近に一定厚さのレジストを形成した後、現像して、酸の拡散がされていない樹脂部分を除去することにより、上記一定の厚さ寸法分の微細化を図ったパターン形成方法が開示されている。

しかしながらこれらの方法は、レジストパターン側壁に形成される層の厚さのコントロールが難しく、ウェーハ面内の熱依存性が十数nm/℃程度と大きく、現在の半導体デバイスの製造で用いられる加熱装置ではウェーハ面内を均一に保つことが非常に困難であり、パターン寸法のバラツキが顕著にみられるという問題がある。

一方、レジストパターンを熱処理等で流動化させパターン寸法を微細化する方法も知られている。例えば特開平1-307228号公報では、基板の上にレジストパターンを形成した後、熱処理を行って、レジストパターンの断面形状を変形させることにより、微細なパターンを形成する方法が開示されている。また特開平4-364021号公報では、レジストパターンを形成した後、加熱し、レジストの流動化によりそのパターン寸法を変化させて微細なパターンを形成する方法が開示されている。

これらの方法は、ウェーハ面内の熱依存性が数nm/℃程度であり、この点での問題点は少ないものの、熱処理によるレジストの変形・流動のコントロールが困難なため、ウェーハ面内で均一なレジストパターンを設けることが難しいという問題がある。

上記方法をさらに発展させた方法として、例えば特開平7-45510号公報では、基板の上にレジストパターンを形成した後、基板の上に前記レジストパターン

の流動しすぎを防止するためのストッパとしての樹脂を形成し、次いで熱処理し、レジストを流動化させてパターン寸法を変化させた後、樹脂を除去して微細なパターンを形成する方法が開示されている。そして上記樹脂として、具体的にはポリビニルアルコールを用いているが、ポリビニルアルコールは、水に対する溶解性が不十分なため、水洗で完全に除去することが難しく、良好なプロフィルのパターンの形成が難しく、また経時安定性の面でも必ずしも満足し得るものとはいえないことに加え、塗布性が良好でない等の問題があり、実用化に至っていない。

なお、特開 2001-281886 号公報には、水溶性樹脂を含有するレジストパターン縮小化材料からなる酸性被膜をレジストパターン表面に被覆した後、
10 レジストパターン表面層をアルカリ可溶性に転換し、次いで該表面層と酸性被膜をアルカリ性溶液で除去して、レジストパターンを縮小させる方法が開示され、また、特開 2002-184673 号公報には、基板上にレジストパターンと、該レジストパターン上に水溶性膜形成成分を含む塗膜を形成し、これらレジストパターンと塗膜を熱処理した後、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液
15 に浸水させて、ドライエッチング工程を経ることなく微細化レジストパターンを形成する方法が開示されているが、これらはいずれもレジストパターン自体を微細化する方法であり、本願発明とその目的が全く異なる。

発明の開示

20 本発明は、ホトレジストパターンを有する基板上に被覆形成剤を被覆してパターン形成を行う微細パターンの形成方法において、パターン寸法の制御性に優れるとともに、良好なプロフィルおよび半導体デバイスにおける要求特性を備えた微細パターンを得ることができる微細パターンの形成方法を提供することを目的とする。

25 上記課題を解決するために本発明は、ホトレジストパターンを有する基板上にパターン微細化用被覆形成剤を被覆する工程、熱処理により該パターン微細化用被覆形成剤を収縮させ、この熱収縮作用によりホトレジストパターン間の間隔を狭小せしめる工程、および上記パターン微細化用被覆形成剤を除去する工程を、

複数回に亘って行うことを特徴とする、微細パターンの形成方法を提供する。

上記において、パターン微細化用被覆形成剤として水溶性ポリマーを含有するものを用いるのが好ましい。

- また上記において、熱処理を、基板上のホトレジストパターンに熱流動を起さ
5 せない温度で行うのが好ましい。

発明を実施するための最良の形態

- 本発明で用いるホトレジストパターンを有する基板の作製は、特に限定されるものでなく、半導体デバイス、液晶表示素子、磁気ヘッドあるいはマイクロレン
10 ズなどの製造において用いられる常法により行うことができる。例えば、シリコンウェーハ等の基板上に、化学増幅型等のホトレジスト用組成物を、スピナーなどで塗布、乾燥してホトレジスト層を形成した後、縮小投影露光装置などにより、紫外線、d e e p - U V、エキシマレーザー光などの活性光線を、所望のマ
スクパターンを介して照射するか、あるいは電子線により描画した後、加熱し、
15 次いでこれを現像液、例えば1～10質量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）水溶液等のアルカリ性水溶液などを用いて現像処理することによって、基板上にホトレジストパターンを形成することができる。

- なお、ホトレジストパターンの材料となるホトレジスト用組成物としては、特に限定されるものではなく、i、g線用ホトレジスト組成物、K r F、A r F、
20 F₂等のエキシマレーザー用ホトレジスト組成物、さらにはE B（電子線）用ホトレジスト組成物等、広く一般的に用いられるホトレジスト組成物を用いることができる。

a. パターン微細化用被覆形成剤塗布工程

- 上記のようなホトレジストパターンを有する基板上に、パターン微細化用被覆
25 形成剤を塗布し被覆する。なお、該被覆形成剤を塗布した後に、80～100℃の温度で30～90秒間、基板にプリベークを施してもよい。

被覆方法は従来の熱フロープロセスにおいて通常行われていた方法に従って行うことができる。すなわち、例えばバーコーター法、ロールコーター法、スリッ

トコーター法、スピナーを用いた回転塗布等の公知の塗布手段により、上記パターン微細化用被覆形成剤の水溶液を、基板上に塗布する。

本発明に用いられるパターン微細化用被覆形成剤は、ホトレジストパターンを有する基板上を被覆するためのものであって、加熱による該被覆形成剤の熱収縮作用によってホトレジストパターンを幅広・広大ならしめ、これにより上記ホトレジストパターン間の間隔、すなわちホトレジストパターンにより画定されるホールパターン、トレンチパターンなどのパターンの広さや幅、を狭小ならしめた後、当該被覆を完全に除去して、微小なパターンを形成するのに用いられるものである。

- 10 このようなパターン微細化用被覆形成剤として、水溶性ポリマーを含有するものが好ましく用いられる。

上記水溶性ポリマーは、室温で水に溶解し得るポリマーであればよく、特に制限されるものでないが、アクリル系重合体、ビニル系重合体、セルロース系誘導体、アルキレングリコール系重合体、尿素系重合体、メラミン系重合体、エポキシ系重合体、アミド系重合体などが好ましく用いられる。

- 15 アクリル系重合体としては、例えば、アクリル酸、アクリル酸メチル、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、N，N-ジメチルアクリルアミド、N，N-ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド、N，N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、N，N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N，N-ジエチルアミノエチルメタクリレート、N，N-ジメチルアミノエチルアクリレート、アクリロイルモルホリン等の単量体を構成成分とする重合体または共重合体が挙げられる。

- 20 ビニル系重合体としては、例えば、N-ビニルピロリドン、ビニルイミダゾリジノン、酢酸ビニル等の単量体を構成成分とする重合体または共重合体が挙げられる。

25 セルロース系誘導体としては、例えばヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースヘキサヒドロフタレート、ヒドロキシプロピルメ

チルセルロースアセテートサクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロール、セルロールアセテートヘキサヒドロフタレート、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース等が挙げられる。

- 5 アルキレングリコール系重合体としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール等の付加重合体または付加共重合体などが挙げられる。

尿素系重合体としては、例えば、メチロール化尿素、ジメチロール化尿素、エチレン尿素等を構成成分とするものが挙げられる。

- 10 メラミン系重合体としては、例えば、メトキシメチル化メラミン、メトキシメチル化イソプトキシメチル化メラミン、メトキシエチル化メラミン等を構成成分とするものが挙げられる。

さらに、エポキシ系重合体、アミド系重合体などの中で水溶性のものも用いることができる。

- 15 中でも、アルキレングリコール系重合体、セルロース系重合体、ビニル系重合体、アクリル系重合体の中から選ばれる少なくとも1種を含む構成とするのが好ましく、特に、pH調整が容易であるという点からアクリル系重合体が最も好ましい。さらには、アクリル系重合体以外の水溶性ポリマーとの共重合体とすることが、加熱処理時にホトレジストパターンの形状を維持しつつ、ホトレジストパターン間隔の収縮効率を高くすることができるという点から好ましい。水溶性
20 ポリマーは1種または2種以上を用いることができる。

- 水溶性ポリマーは、共重合体として用いた場合、構成成分の配合比は特に限定されるものでないが、特に経時安定性を重視するなら、アクリル系重合体の配合比を、それ以外の他の構成重合体よりも多くすることが好ましい。なお、経時安定性の向上は、アクリル系重合体を上記のように過剰に配合する以外に、p-
25 トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸等の酸性化合物を添加することにより解決することも可能である。

パターン微細化用被覆形成剤にはさらに、水溶性アミンを配合してもよい。水溶性アミンとしては、25℃の水溶液におけるpK_a（酸解離定数）が7.5～

1 3 のアミン類が、不純物発生防止、pH調整等の点から好ましく用いられる。具体的には、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、2-(2-アミノエトキシ)エタノール、N,N-ジメチルエタノールアミン、N,N-ジエチルエタノールアミン、N,N-ジブチルエタノールアミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、N-ブチルエタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン等のアルカノールアミン類；ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、プロピレンジアミン、N,N-ジエチルエチレンジアミン、1,4-ブタンジアミン、N-エチル
5 ル-エチレンジアミン、1,2-プロパンジアミン、1,3-プロパンジアミン、1,6-ヘキサレンジアミン等のポリアルキレンポリアミン類；トリエチルアミン、2-エチル-ヘキシルアミン、ジオクチルアミン、トリブチルアミン、トリプロピルアミン、トリアリルアミン、ヘプチルアミン、シクロヘキシルアミン等の脂肪族アミン；ベンジルアミン、ジフェニルアミン等の芳香族アミン類；ピペラジ
10 ン、N-メチル-ピペラジン、メチル-ピペラジン、ヒドロキシエチルピペラジン等の環状アミン類等が挙げられる。中でも、沸点140℃以上(760mmHg)のものが好ましく、例えばモノエタノールアミン、トリエタノールアミン等が好ましく用いられる。

水溶性アミンを配合する場合、パターン微細化用被覆形成剤（固形分）に対して0.1～30質量％程度の割合で配合するのが好ましく、特に2～15質量％
20 程度である。0.1質量％未満では経時による液の劣化が生じるおそれがあり、一方、30質量％超ではホトレジストパターンの形状悪化を生じるおそれがある。

パターン微細化用被覆形成剤にはさらに、塗布均一性、面内均一性等の点から、
25 所望により、界面活性剤を配合することができる。


界面活性剤としては、上記水溶性ポリマーに添加した際、溶解性が高く、懸濁
を発生せず、ポリマー成分に対する相溶性がある、等の特性を有するものが好ま
しく用いられる。このような特性を満たす界面活性剤を用いることにより、特に
被覆形成剤を塗布する際の気泡（マイクロフォーム）発生と関係があるとされる、

ディフェクトの発生を効果的に防止することができる。

上記の点から、本発明に用いられる界面活性剤としては、N-アルキルピロリドン系界面活性剤、第4級アンモニウム塩系界面活性剤、およびポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤の中から選ばれる少なくとも1種が好ましく

5 用いられる。

N-アルキルピロリドン系界面活性剤としては、下記一般式 (I)




(式中、R₁は炭素原子数6以上のアルキル基を示す)

で表されるものが好ましい。

10 かかるN-アルキルピロリドン系界面活性剤として、具体的には、N-ヘキシル-2-ピロリドン、N-ヘプチル-2-ピロリドン、N-オクチル-2-ピロリドン、N-ノニル-2-ピロリドン、N-デシル-2-ピロリドン、N-デシル-2-ピロリドン、N-ウンデシル-2-ピロリドン、N-ドデシル-2-ピロリドン、N-トリデシル-2-ピロリドン、N-テトラデシル-2-ピロリドン、
 15 N-ペンタデシル-2-ピロリドン、N-ヘキサデシル-2-ピロリドン、N-ヘプタデシル-2-ピロリドン、N-オクタデシル-2-ピロリドン等が挙げられる。中でもN-オクチル-2-ピロリドン (「SURFADONE LP100」; I S P 社製) が好ましく用いられる。

第4級アンモニウム系界面活性剤としては、下記一般式 (II)



20


(式中、R₂、R₃、R₄、R₅はそれぞれ独立にアルキル基またはヒドロキシアルキル基を示し (ただし、そのうちの少なくとも1つは炭素原子数6以上のアルキル基またはヒドロキシアルキル基を示す) ; X⁻は水酸化物イオンまたはハロ

ゲンイオンを示す]

で表されるものが好ましい。

かかる第4級アンモニウム系界面活性剤として、具体的には、ドデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、トリデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、ペンタデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、ヘプタデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、オクタデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。中でも、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシドが好ましく用いられる。

ポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤としては、下記一般式 (III)



(式中、 R_6 は炭素原子数1～10のアルキル基またはアルキルアシル基を示し； R_7 は水素原子または $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})\text{R}_6$ （ここで R_6 は上記で定義したとおり）を示し； n は1～20の整数を示す）で示されるものが好ましい。

かかるポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤としては、具体的には「プライサーフA212E」、「プライサーフA210G」（以上、いずれも第一工業製薬（株）製）等として市販されているものを好適に用いることができる。

界面活性剤を配合する場合、パターン微細化用被覆形成剤（固形分）に対して0.1～10質量％程度の割合で配合するのが好ましく、特には0.2～2質量％程度である。上記範囲内で配合することにより、塗布性の悪化に起因する、面内均一性の低下に伴うパターンの収縮率のバラツキ、あるいはマイクロフォームと呼ばれる塗布時に発生する気泡に因果関係が深いと考えられるディフェクトの発生といった問題を効果的に予防し得る。

本発明に用いられるパターン微細化用被覆形成剤は、3～50質量％濃度の水

溶液として用いるのが好ましく、5～30質量%濃度の水溶液として用いるのが特に好ましい。濃度が3質量%未満では基板への被覆不良となるおそれがあり、一方、50質量%超では、濃度を高めたことに見合う効果の向上が認められず、取扱い性の点からも好ましくない。

- 5 なお、該パターン微細化用被覆形成剤は、上記したように溶媒として水を用いた水溶液として通常用いられるが、水とアルコール系溶媒との混合溶媒を用いることもできる。アルコール系溶媒としては、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、グリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコール、1, 2-ブチレングリコール、1, 3-
10 ブチレングリコール、2, 3-ブチレングリコール等が挙げられる。これらのアルコール系溶媒は、水に対して30質量%程度を上限として混合して用いられる。

 b. 熱処理（収縮）工程

- 次いで熱処理を行って、パターン微細化用被覆形成剤からなる塗膜を収縮させる。これにより、該塗膜に接するホトレジストパターンが塗膜の熱収縮相当分幅
15 広・広大となり、ホトレジストパターンどうしが互いに近接した状態となってホトレジストパターン間の間隔が狭められる。このホトレジストパターン間の間隔は、すなわち、最終的に得られるパターンの径や幅を規定することから、これによりホールパターンの径やトレンチパターンの幅を狭小化させることができ、パターンの微小化を行うことができる。

- 20 加熱温度は、パターン微細化用被覆形成剤からなる塗膜の熱収縮を起し得る温度であって、パターンの微細化を行うに十分な温度であれば、特に限定されるものでないが、ホトレジストパターンに熱流動を起させない温度で加熱するのが好ましい。ホトレジストパターンに熱流動を起させない温度とは、パターン微細化用被覆形成剤からなる塗膜が形成されてなく、ホトレジストパターンだけを形成
25 した基板を加熱した場合、該ホトレジストパターンに寸法変化（例えば、自発的流動による寸法変化等）を生じさせない温度をいう。このような温度での加熱処理により、プロフィルの良好な微細パターン形成をより一層効果的に行うことができ、また特にウェーハ面内におけるデューティ比（Duty）比、すなわちウェー

八面内におけるパターン間隔に対する依存性を小さくすることができる等の点において極めて効果的である。

現在のホトリソグラフィー技術において用いられる種々のホトレジスト組成物の軟化点、複数回の加熱処理、等の点を考慮すると、好ましい加熱処理は通常、
5 80～160℃程度の温度範囲で、ただしホトレジストが熱流動を起さない温度で、行うのが好ましい。1回の加熱処理時間は、好ましくは30～90秒間程度である。

また、パターン微細化用被覆形成剤からなる塗膜の厚さとしては、ホトレジストパターンの高さと同程度あるいはそれを覆う程度の高さが好ましい。半導体素
10 子の製造においては、通常、0.1～0.5 μm 程度であるが、本発明では後述するようにa. 工程～c. 工程を複数回繰り返すことにより、徐々にホトレジストパターン幅を広げて微細パターンを形成するため、磁気ヘッド、マイクロレンズ等の製造のように膜厚1.0 μm 程度以上の厚膜のホトレジストパターンを用いた場合でも、良好なプロフィルの微細パターンを形成することができるという
15 効果を奏する。

c. パターン微細化用被覆形成剤除去工程

この後、パターン上に残留するパターン微細化用被覆形成剤からなる塗膜は、水系溶剤、好ましくは純水により10～60秒間洗浄することにより除去する。
なお、水除去に先立ち、所望によりアルカリ水溶液（例えば、テトラメチルアン
20 モニウムヒドロキシド（TMAH）、コリンなど）でリンス処理をしてもよい。
本発明に用いられるパターン微細化用被覆形成剤は、水での洗浄除去が容易で、かつ、基板およびホトレジストパターンから完全に除去することができる。

本発明では、上記a. ～c. 工程を複数回、繰返して行う点に特徴がある。このように、a. ～c. 工程を複数回繰り返すことにより、ホトレジストパターン
25 幅を徐々に幅広とすることができ、さらに、パターン微細化用被覆形成剤として水溶性ポリマーを含有したものをを用いることにより、複数回の水洗除去作業においても、その都度完全にパターン微細化用被覆形成剤を除去することができることから、厚膜のホトレジストパターンを有する基板を用いた場合でも、パターン

崩れや変形を生ずることなく、良好なプロフィルの微細パターンを形成することができる。

このようにして、基板上に、幅広・広大となったホトレジストパターンの間に画定された、微小化されたパターンを有する基板が得られる。

- 5 本発明により得られる微細パターンは、これまでの方法によって得られる解像限界よりもより微細なパターンサイズを有するとともに、良好なプロフィルを有し、所要の要求特性を十分に満足し得る物性を備えたものである。

本発明が適用される技術分野としては、半導体分野に限られず、広く液晶表示素子、磁気ヘッド製造、さらにはマイクロレンズ製造等に用いることが可能である。

10 。

実施例

- 次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。なお、配合量は特記しない限り質量%である。
- 15 。

実施例 1

基板上にポジ型ホトレジストである「EP-TF004EL」（東京応化工業（株）製）を回転塗布し、150℃で300秒間ベーク処理し、膜厚2.0μmのホトレジスト層を形成した。

- 20 該ホトレジスト層に対して、電子線（EB）描画装置（「HL-800D」；（株）日立製作所製）を用いて描画処理し、140℃にて300秒間加熱処理を施し、2.38質量% TMAH（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）水溶液を用いて現像処理してホトレジストパターンを形成した。このホトレジストパターンの形成により、パターン幅258.9nm（すなわち、ホトレジストパターンが
- 25 なす間隔が258.9nm）のトレンチパターンを形成した。

次に、上記処理後の基板上に、アクリル酸とビニルピロリドンのコポリマー（アクリル酸：ビニルピロリドン＝2：1（重量比））10.0gを水90gに溶解し、全体の固形分濃度を10.0質量%としたパターン微細化用被覆形成剤（以

下、「被覆形成剤 1」と記す)を塗布し、120℃で90秒間加熱処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤 1 を除去した。そのときのトレンチパターンのパターン幅は237.5 nmであった。

次いで、上記処理後の基板の上に被覆形成剤 1 を塗布し、120℃で90秒間乾燥処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤 1 を除去した。そのときのトレンチパターンのパターン幅は229.6 nmであった。

次いで、上記処理後の基板の上に被覆形成剤 1 を塗布し、120℃で90秒間乾燥処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤 1 を除去した。このときトレンチパターンのパターン幅は215.1 nmであった。

10

実施例 2

基板の上にポジ型ホトレジストである「DP-TF010PM」(東京応化工業(株)製)を回転塗布し、130℃で150秒間ベーク処理し、膜厚3.0 μmのホトレジスト層を形成した。

該ホトレジスト層に対して、KrFエキシマレーザー露光装置(「キャノンFPA-3000EX3」;キャノン(株)製)を用いて露光処理し、120℃にて150秒間加熱処理を施し、2.38質量%TMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)水溶液を用いて現像処理してホトレジストパターンを形成した。このホトレジストパターンの形成により、パターン幅204.1 nm(すなわち、ホトレジストパターンがなす間隔が204.1 nm)のトレンチパターンを形成した。

次に、上記処理後の基板の上に、アクリル酸とビニルピロリドンのコポリマー(アクリル酸:ビニルピロリドン=2:1(重量比))9.1 g、トリエタノールアミン0.9 gを水90 gに溶解し、全体の固形分濃度を10.0質量%としたパターン微細化用被覆形成剤(以下、「被覆形成剤 2」と記す)を塗布し、110℃で90秒間加熱処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤 2 を除去した。そのときのトレンチパターンのパターン幅は185.9 nmであった。

次いで、上記処理後の基板の上に被覆形成剤 2 を塗布し、110℃で90秒間乾燥処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤 2 を除去した。そのと

きのトレンチパターンのパターン幅は175.9nmであった。

次いで、上記処理後の基板上に被覆形成剤2を塗布し、110℃で90秒間乾燥処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤2を除去した。このときトレンチパターンのパターン幅は158.9nmであった。

5

比較例1

基板上にポジ型ホトレジストである「DP-TF010PM」（東京応化工業（株）製）を回転塗布し、130℃で150秒間ベーク処理し、膜厚3.0μmのホトレジスト層を形成した。

10 該ホトレジスト層に対して、KrFエキシマレーザー露光装置（「キャノンFPA-3000EX3」；キャノン（株）製）を用いて露光処理し、120℃にて150秒間加熱処理を施し、2.38質量％TMAH（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）水溶液を用いて現像処理してホトレジストパターンを形成した。このホトレジストパターンの形成により、パターン幅202.7nm（すなわち、ホトレジストパターンがなす間隔が202.7nm）のトレンチパターン
15 を形成した。

次に、上記処理後の基板上に被覆形成剤1を塗布し、140℃で90秒間加熱処理を行った。続いて23℃で純水を用いて被覆形成剤1を除去した。

その結果、ホトレジストパターン上部に歪みが発生し、良好なプロフィルのトレンチパターンが得られず、後工程に支障をきたし、実用に適さないものであった。
20 た。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明の微細パターンの形成方法は、パターン寸法の制御性に優れるとともに、パターン微細化用被覆形成剤の除去性に優れ、かつ、良好なプロフィルおよび半導体デバイスにおける要求特性を備えた微細パターンの形成に
25 有用であり、特に膜厚1.0μm程度以上の厚膜のホトレジストパターンを有する基板を用いるのに適している。

請 求 の 範 囲

1. ホトレジストパターンを有する基板上に、パターン微細化用被覆形成剤を被覆する工程、熱処理により該パターン微細化用被覆形成剤を収縮させ、この
- 5 熱収縮作用によりホトレジストパターン間の間隔を狭小せしめる工程、および上記パターン微細化用被覆形成剤を除去する工程を、複数回に亘って行うことを特徴とする、微細パターンの形成方法。
2. パターン微細化用被覆形成剤が水溶性ポリマーを含有する、請求項1記載の微細パターンの形成方法。
- 10 3. 水溶性ポリマーがアルキレングリコール系重合体、セルロース系誘導体、ビニル系重合体、アクリル系重合体、尿素系重合体、エポキシ系重合体、メラミン系重合体、およびナイロン系重合体の中から選ばれる少なくとも1種である、請求項2記載の微細パターンの形成方法。
4. 水溶性ポリマーがアルキレングリコール系重合体、セルロース系誘導体、
- 15 ビニル系重合体、およびアクリル系重合体から選ばれる少なくとも1種である、請求項2記載の微細パターンの形成方法。
5. パターン微細化用被覆形成剤が濃度3～50質量%の水溶液である、請求項1記載の微細パターンの形成方法。
6. パターン微細化用被覆形成剤が、水溶性ポリマーに加えてさらに水溶性
- 20 アミンを含有する、請求項2記載の微細パターンの形成方法。
7. 水溶性アミンが、25℃における pK_a が7.5～13のアミンである、請求項6記載の微細パターンの形成方法。
8. 水溶性アミンを、被覆形成剤（固形分）中に0.1～30質量%含有する、請求項6記載の微細パターンの形成方法。
- 25 9. 熱処理を、基板上のホトレジストパターンに熱流動を起させない温度で行う、請求項1記載の微細パターンの形成方法。
10. パターン微細化用被覆形成剤を水で除去する、請求項1記載の微細パターンの形成方法。

11. 膜厚1.0 μm 程度以上の厚膜のホトレジストパターンを有する基板を用いる、請求項1記載の微細パターンの形成方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/11497

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.C1⁷ G03F7/40, H01L21/027

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.C1⁷ G03F7/40, H01L21/027

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6180320 B1 (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 30 January, 2001 (30.01.01), Full text; all drawings & JP 2000-35672 A	1-11
X	JP 2001-109165 A (Clariant (Japan) Kabushiki Kaisha), 20 April, 2001 (20.04.01), Full text; all drawings & WO 01/25854 A1	1-11
X	US 5858620 A1 (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha), 12 January, 1999 (12.01.99), Full text; all drawings & JP 10-73927 A	1-11

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* "A" "E" "L" "O" "P"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" "X" "Y" "&"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family
--------------------------------------	---	--------------------------	---

Date of the actual completion of the international search
03 February, 2003 (03.02.03)

Date of mailing of the international search report
18 February, 2003 (18.02.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/11497

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	JP 2002-6512 A (Mitsubishi Electric Corp.), 09 January, 2002 (09.01.02), Full text; all drawings (Family: none)	1-11
P, X P, Y	JP 2002-23389 A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 23 January, 2002 (23.01.02), Full text (Family: none)	1-5, 9-11 6-8

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/40, H01L21/027

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G03F7/40, H01L21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2002年
日本国実用新案登録公報	1996-2002年
日本国登録実用新案公報	1994-2002年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 6180320 B1 (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha) 2001. 01. 30, 全文全図, & JP 2000-35672 A	1-11
X	JP 2001-109165 A (クラリアント ジャパン 株式会社) 2001. 04. 20, 全文全図, & WO 01/25854 A1	1-11

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリ

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03. 02. 03

国際調査報告の発送日

18.02.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田 佳与子



2M

9019

電話番号 03-3581-1101 内線 3273

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US 5858620 A1 (Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha) 1999. 01. 12, 全文全図, & JP 10-73927 A	1-11
PX	JP 2002-6512 A (三菱電機株式会社) 2002. 01. 09, 全文全図, (ファミリーなし)	1-11
PX PY	JP 2002-23389 A (信越化学工業株式会社) 2002. 01. 23, 全文, (ファミリーなし)	1-5, 9-11 6-8